

System balenia

formát cm	hrúbka cm	počet ks/balenie	m ² /balenie	kg/balenie	počet ks/paleta	m ² /paleta	kg/paleta*
hrúbka 1 cm							
60x120	1	2	1,44	32	30	43,2	960
60x60	0,8	5	1,80	30	30	54	900
hrúbka 3 cm							
90x90	3	1	0,81	56	20	16,20	1120
45x90	3	1	0,40	28	32	12,8	896
60x60	3	1	0,36	25	40	14,4	1000
hrúbka 2 cm							
90x90	2	1	0,81	35,2	30	24,3	1056
60x120	2	1	0,72	32	34	24,48	1088
30x120 stopn.	2	1	0,36	18	50	18	800
45x90	2	2	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930


* čistá hmotnosť (bez hmotnosti prázdnej palety)

01




Zabezpečený tovar v kartónovom obale

02



Hromadné kartónové obaly dodatočne zabezpečené stretch fóliou

03



Tovar zabezpečený na prepravu na europaletách

Počet grafických prvkov

názov kolekcie	formát cm	hrúbka cm	rektifikácia	počet grafiky
marsylia grey/dark grey	90x90	3 cm/2 cm	✓	5
signum antracite	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/15/7
signum grey	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/13/7
signum soft grey	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/17/7
signum beige	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/14/7
signum antracite/grey/beige/soft grey	45x90	3 cm	✓	7
signum antracite	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum grey	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum soft grey	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum beige	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
patio ash/black/oak/grey	45x90	2 cm	✓	4
square antracite	60x60	1 cm/3 cm/2 cm	✓	10
square grey	60x60	3 cm/2 cm	✓	16
square antracite/grey	30x120 schodnica/60x120	2 cm	✓	7/3
toskania	60x60	2 cm	✓	6
toskania	30x120 schodnica/60x120	2 cm	✓	7/3
goliat white	90x90x2	2 cm	✓	4
goliat soft grey/white	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
goliat taupe/soft grey/white	60x60	0,8 cm/2 cm	✓	8
goliat soft grey/white	60x120	1 cm/2 cm	✓	6

Technické parametre

Rozmer a rovnosť povrchu	Skúšobná metóda	N ≥ 15 cm	
		Požiadavky	Priemerná hodnota
Dĺžka	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
Šírka		± 0,6%	± 0,5%
Hrúbka		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
Uhlňová odchýlka		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
Rovinnosť povrchu		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

Vlastnosti	Skúšobná metóda	Požiadavky	Priemerná hodnota	
Absorpcia vody	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%	
Pevnosť v ohybe	EN ISO 10545-4	pre hrúbky ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	30 MM	26 000 N
			20 MM	8500 N
Pevnosť v pretrhnutí	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	30 MM	48 N / mm ²
			20 MM	43 N / mm ²
Odolnosť proti ošetrovaniu	EN ISO 10545-7	v súlade s deklaráciou výrobcu	IV	
Odolnosť proti tepelným šokom	EN ISO 10545-9	požadovaný	odolný	
Odolnosť proti vlnovým trhlínám	EN ISO 10545-11	požadovaný	odolný	
Mrazuvzdornosť	EN ISO 10545-12	požadovaný	odolný	
Chemická odolnosť	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA	
Odolnosť voči škvrnám	EN ISO 10545-14	min. 3	5	
Uvoľňovanie olova a kadmia	EN ISO 10545-15	požiadavky smernice Komisie	0 0	
Protišmykovosť	DIN 51130	v súlade s deklaráciou výrobcu	RII	

Hodnota podľa normy EN 14411:2012